



MAGIC OIL 2K ERGO

Масляно-восковая смесь без растворителя, с натуральными маслами и восками, оксидативно высыхающая, обогащенная компонентами отверждения. Благодаря эргономичной работе, достигается более быстрое нанесение материала и сокращается время выполнения работ.

Сфера применения:

Масляно-восковая смесь из жидких масел и жидкого воска для пропитки поверхности

- шлифованных деревянных полов
- шлифованных паркетных полов, включая паркетную доску
- шлифованной деревянной брусчатки
- тщательно шлифованных элементов многослойного паркета
- паркета на полах с подогревом

Свойства продукта / преимущества:

Масляно-восковая смесь, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц, поверхности придается однородный матовый оттенок. Благодаря наличию отверждающих компонентов, обеспечивается быстрое высыхание MAGIC OIL 2K ERGO. Такое высыхание позволяет быстро провести работы в зонах с очень сильными нагрузками (ресторанах, отелях, магазинах, офисах). Без ограничений по механическим и химическим нагрузкам, если поверхности дают просохнуть через ночь. Высокое содержание твердых частиц создает водо- и грязеотталкивающую поверхность, которую раньше не могли создать однокомпонентные паркетные масла.

Грязеотталкивающий эффект сопоставим с эффектом на лакированном паркете. Затраты на уход за покрытием, обработанным MAGIC OIL 2K ERGO ниже, чем затраты на уход за паркетом, обработанным обычным маслом.

- Эргономичное нанесение аппликатором для MAGIC OIL 2K ERGO
- Экономится один рабочий проход
- Очень простое средство в работе
- Оттеняет структуру и тон древесины
- Стойкое к воздействию бытовой химии
- GISCODE Ö 10+ (масла/воски, не содержат бутанооксида)
- Коэффициент трения скольжения R 10/DIN 55130
- DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- DIN EN 71-3 (надежность для игрушек, часть 3: миграция определенных элементов)

Технические данные:

Вид упаковки:	жестяная канистра, пластиковая емкость
Расфасовка:	1 и 2,75 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Цвет:	темно-коричневый
Расход (на слой) ⁽¹⁾ :	ок. 40-60 мл/м ²
Температура при работе:	ок.+18 - +25°C
Соотношение замеса:	10 : 1
Время открытости:	ок. 2 часов*
Готовность к дальнейшей работе:	через ок. 10-30 мин.*
Готовность к нагрузке и уборке:	через ок. 12 часов*

* при + 20 °C и нормальных климатических условиях
(1) расход зависит от впитываемости и особенностей деревянного основания или паркета



PALLMANN

MAGIC OIL 2K ERGO

Подготовка основания:

Шлифмашиной PALLMANN COBRA со шлифовальной бумагой PALLMANN зерном от 36 до 60 провести предварительную шлифовку. Затем заполнить щели паркетной шпаклевкой PALLMANN PALL-X KITT, смешанной со шлифовальной пылью. По окончании провести тонкую шлифовку шлифовальной бумагой PALLMANN зерном 100 (с помощью PALLMANN COBRA). Последняя тонкая шлифовка, при повышенным требованиям к оптике поверхности на промасливаемых поверхностях, проводится дырчатым падом PALLMANN зерном 120. Поверхность, которая покрывается маслом, должна быть после последней тонкой шлифовки чистой, сухой, свободной от шлифовальной пыли и других загрязнений.

Порядок работы:

1. Емкости перед применением довести до комнатной температуры и содержимое хорошо перемешать.
2. MAGIC OIL 2K ERGO смешать с отверждающими компонентами и нанести с помощью аппликатора MAGIC OIL на основание однородным слоем.
3. Через 10-30 минут после нанесения удалить избыток материала бежевым падом и заполировать белым падом. Не оставлять излишки материала на поверхности.
4. Через ок. 20 минут поверхность еще раз располировать белым падом для придания однородности поверхности.
5. В зависимости от разной впитываемости деревянных поверхностей допускается нанесение второго слоя на следующий день.
6. Инструменты после работы очистить специальной чистящей тканью UZIN CLEAN BOX.
7. Нанесение валиком: Нанести однородный тонкий слой MAGIC OIL 2K ERGO с помощью валика LSM, с нажимом вдоль направления волокон. Расход: ок. 70-90 мл/м², в зависимости от типа древесины. Самое позднее через ок.30 мин. излишки материала убрать с помощью бежевого пада PALLMANN и затем располировать белым падом PALLMANN. Промасленные таким образом волокна следует дополнительно обработать с помощью хлопковой ткани, вручную.
8. Для продления срока эксплуатации и восстановления первоначального вида поверхности рекомендуется регулярный уход за ней с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE и регулярная очистка с помощью средства PALLMANN NEUTRALREINIGER. Частота ухода и регулярность циклов очистки приводится в рекомендациях по уходу за пропитанными маслом деревянными полами
9. Покрытая средством MAGIC OIL 2K ERGO поверхность не должна закрываться чем-либо в течение 12 часов после нанесения средства.

Данные по расходу:

Рекомендуется наносить один слой. Расход на слой: ок. 40-60 мл/м². Расход и время высыхания зависит от впитываемости и характерных особенностей древесины/паркета.

Важные указания:

- После добавки отвердителя емкость плотно не закрывать – угроза разрыва.
- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза.
- Оптимальная температура при работе +18 - +25°C, относительная влажность $\geq 35\%$ и $\leq 65\%$. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Рекомендуется в качестве шпаклевки для швов средство PALLMANN HOLZKITT.
- Поверхность можно нагружать не ранее, чем через 12 часов после полировки
- Регулярный уход и очистку можно проводить не ранее, чем через 12 часов.. Частота ухода и регулярность циклов очистки указаны в рекомендациях по уходу за пропитанными маслом деревянными полами.
- При работах учитывать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы», DIN 18367 «Работы с деревянной брусчаткой», DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями».
- Многие экзотические сорта древесины, такие как палисандр, ипе, лапачо, или даже венге содержат вещества (так называемые ингибиторы или минеральные вкрапления), которые могут замедлять высыхание, препятствовать смачиванию или изменять цвет покрытия. Поэтому из-за большого разнообразия особенностей и свойств экзотической древесины, рекомендуется всегда проводить предварительное тестирование или сделать запрос на техническую рекомендацию по применению тех или иных лаков и масел на тех или иных сортах экзотической древесины.
- Рекомендуется получить техническую рекомендацию при работах на прикрученных досках или досках с фаской.

Охрана труда и окружающей среды:

Компонент А GISCODE 010+: Не горючий, но есть опасность самовозгорания (см. «Важное указание!»).

Компонент В: не воспламеняется. Содержит изоцианат. Может вызывать аллергические реакции. Может раздражать дыхательные пути. Беречь от детей. Избегать контакта с кожей и глазами. Возможна сенсibilизация кожи при контакте. При глазном контакте – немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При контакте с кожей – немедленно обильно промыть водой с мылом. При работе – хорошо проветривать помещение, использовать защитный крем для кожи, перчатки, очки. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему эту инструкцию или этикетку. Учитывать предписания GefStoffV, классы опасности, указания по технике безопасности на этикетке, инструкции.

Важное указание! При контакте средства с падами или текстильными материалами может возникнуть самовозгорание последних. Поэтому, пропитанные средством тряпки, пады и др. намочить водой и хранить в плотно закрытом контейнере. Шлифовальная пыль от кислотных систем самовозгорается. Опасность пожара! После окончания шлифовальных работ, шлифовальную пыль намочить и утилизировать в плотно закрытом контейнере.

Устранение отходов:

Остатки продукта собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Канистры с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.

Эти данные основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Различные условия на строительных объектах и способы укладки влияют на качество выполняемых работ. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

07.2017

