

Комфортная подложка

# UZIN RR 181

Самоклеящаяся, впоследствии снимаемая, изолирующая подложка для текстильных напольных покрытий

## Область применения:

Эластичная, легко пристающая к основанию, и впоследствии снимаемая изолирующая подложка на основе синтетического нетканого волокна для приклеивания текстильных напольных покрытий, для внутренних работ.

Подходит для:

- ▶ приклеивания разнообразных новых текстильных покрытий, особенно с жесткой подложкой, соответствующими дисперсионными клеями на комфортную подложку
- ▶ всех ровных, впитывающих и невпитывающих оснований несущих покрытий, таких как ПВХ/ХВ, линолеум, полы из керамики и камня, а также полы с покрытиями, в том случае, если старое покрытие не удаляется или не должно быть повреждено
- ▶ для нормальных нагрузок в жилых зонах, для создания дополнительного жилого комфорта
- ▶ для влажной уборки шампунями и чистящими экстрактивными веществами

Пригодность материала для полов с подогревом и нагрузки стульями на роликах по DIN EN 12 529, а также воздействие давлением должна быть предварительно проверена (см. «Важные указания»)

## Преимущества / свойства материала:

Эластичная подложка, покрытая с обратной стороны стойким к воздействию пластификатора акрилатным самоклеящимся слоем, в рулонах. Хорошо приклеивается на разные виды оснований, особенно на старые полы, и служит в качестве основания для приклеивания новых напольных покрытий. Для удобства нанесения клея верхний слой покрыт прочным полипропиленовым волокном. Объединяет преимущества натягиваемых ковров и преимущества приклеивания по всей поверхности и легкости снятия впоследствии.



Материал: синтетическое волокно с латексным связующим.

- ▶ Самоклеящаяся нижняя сторона
- ▶ Легко режется и укладывается
- ▶ Ровно лежит
- ▶ С ровной, удобной для клея поверхностью
- ▶ Водостойкая, стойкая к чистке
- ▶ Изолирует от звука при ходьбе и теплоизолирующая
- ▶ Повышает комфорт при ходьбе и для жилья
- ▶ Оптимальна для ремонта

## Технические данные:

Упаковка:	полотно в рулонах
Ширина рулона:	1,37 м
Длина рулона:	22 м
Вес рулона:	ок. 25 кг
Уд. вес поверхности:	850 г/м <sup>2</sup>
Толщина материала:	ок. 6,5 мм
Цвет:	антрацит
Уменьшение шума ходьбы:*	27 дБ
Термическое сопротивление:**	0,15 м <sup>2</sup> К/Вт

\* по ДИН 52210 без покрытия

\*\* по ДИН 52612 без покрытия

Другие технические данные – по запросу \* по ДИН 52210 без покрытия

\*\* по ДИН 52612 без покрытия

Другие технические данные – по запросу

## Подготовка основания:

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, без трещин, чистым, свободным от веществ, ухудшающих адгезию. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам и сообщить о возможных отклонениях.

Старое покрытие должно прочно лежать и быть свободным от чистящих и разделительных веществ. Толщина шва на керамических покрытиях не должна превышать 1 мм.

Существующее основание тщательно очистить пылесосом, затем прогрунтовать и прошпаклевать. В зависимости от основания и сферы применения выбрать соответствующую грунтовку и шпаклевочную массу из перечня продуктов UZIN.

Грунтовке и шпаклевке всегда давать основательно просохнуть. Учитывать информацию по сопутствующим продуктам.

## Порядок работы:

### Укладка комфортной подложки:

Рулоны подложки уложить параллельно направлению рулонов текстильного покрытия но со смещением шва, и прирезать. Боковые длинные швы стыковать без дополнительной прирезки. К выступающим строительным элементам (напр, трубам) сделать отступ в несколько мм. Для резки использовать крючкообразное лезвие.

### Приклеивание нового текстильного покрытия:

Техника укладки нового покрытия на комфортную подложку соответствует общим правилам «Работ по укладке напольных покрытий».

Рулоны подложки укладываются параллельно направлению рулонов текстильного покрытия но со смещением шва на около 20 см.

Подложка является плохо впитывающей. Для приклеивания относительно непроницаемого текстильного покрытия (напр., с латексированной или вспененной подложкой), рекомендуются клеи UZIN для невпитывающих оснований, такие как 2-К дисперсионный клей UZIN KE 603. Для проницаемых покрытий подходят практически все клеи UZIN для текстильных покрытий, напр. UZIN UZ 57 или UZIN UZ 90.

## Данные по клеям:

Вид покрытия	Зубцы	Время открытости	Расход
Двойная подложка с UZIN UZ 57 или UZIN UZ 90	B1	ок. 15 мин.	400-600 г/м <sup>2</sup>
иглопробивные с UZIN KE 603	B2	нет	ок. 500 г/м <sup>2</sup>

## Важные замечания:

- ▶ Материал хранится в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Рулоны хранить вертикально, избегая давления на них.
- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, температура пола - выше 15°C, относительная влажность воздуха ниже 75%. Низкие температуры и высокая влажность удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность - сокращают время укладки, схватывания и высыхания применяемых клеев.
- ▶ На полах с подогревом в соответствии с DIN EN 1264, напольное покрытие не должно превышать коэффициента термического сопротивления (KTC) в 0,15 м<sup>2</sup>К/Вт. KTC двойного покрытия (подложка/покрытие) рассчитывается как сумма единичных значений. В сочетании с покрытием KTC в 0,15 м<sup>2</sup>К/Вт будет превышен, вследствие этого воздействие напольного обогрева будет уменьшено.
- ▶ Нагрузки стульями на роликах и воздействие давлением в связи с применением изолирующей подложки также будут меняться. Необходимо обратиться к производителю покрытия и получить техническую рекомендацию. Под рабочими местами, нагружаемыми стульями на роликах, предусматриваются акриловые подложечные маты.
- ▶ Не пригодна под разного рода керамические напольные покрытия, линолеум, каучук и полиолефин, текстильные покрытия с жестким раппортом или швом, а также под сизалевые и кокосовые покрытия
- ▶ Учитывать инструкции по сопутствующим клеевым продуктам.
- ▶ При необходимости последующего обновления напольного покрытия, старое текстильное покрытие можно легко снять и утилизировать. На оставшееся старое основание можно с помощью комфортной подложки уложить новое покрытие.

## Охрана труда и окружающей среды:

Подложка не требует каких-либо особых защитных мер по охране труда.

## Устранение отходов:

Обрезки подложки, также в сочетании с покрытием, являются строительным мусором.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.