



# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

## RZ Primer 2K

Быстросохнущая 2K грунтовка для эластичных напольных покрытий

### Описание продукта:

Быстросохнущая 2K грунтовка для эластичных напольных покрытий перед нанесением на них RZ Turbo Protect Plus или RZ X-Light Protect.



### Технические данные:

Упаковка	ПЭ канистра
Расфасовка	5 л + 500 мл
Срок хранения	12 месяцев
Хватает на	110 м <sup>2</sup>
Соотношение замеса	10 : 1
Время открытости	Ок. 4 часов
Готовность для прохода	Ок. 1- 1,5 часа
Степень глянцевого	глянец
Температура при работе	+18 - +25°C
GISCODE	W 3 /DD+

### Пригоден для:

- ▶ ПВХ
- ▶ ХВ
- ▶ Линолеума
- ▶ Каучука, с гладкой или слегка структурированной поверхностью

### Важные указания:

- ▶ После добавления отвердителя емкость плотно не закрывать – угроза разрыва!
- ▶ Хранится в заводской упаковке в умеренно прохладном месте 12 месяцев. Беречь от мороза, не подвергать воздействию температур выше +40°C.
- ▶ Оптимальная температура для работы +18-+25°C. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют, а высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время открытости готовой смеси.

### Преимущества продукта /Свойства:

- ▶ большая стойкость к механическим и химическим нагрузкам
- ▶ очень быстро высыхает
- ▶ запирает и обеспечивает сцепление с основанием
- ▶ препятствует образованию «белых» швов при последующем нанесении RZ X-Light

### Подготовка:

Напольное покрытие перед нанесением грунтовки RZ Primer 2K тщательно почистить с помощью однодисковой шлифовальной машины с серым падом RZ Turbo Protect Sanierpad. На эластичных покрытиях для чистки использовать RZ Grundreiniger или , если это линолеум, – RZ Lino Grundreiniger. Сильные наслоения убрать средством RZ Turbo Aktiv Grundreiniger, и затем, в зависимости от вида покрытия, интенсивно очистить с помощью RZ Grundreiniger или RZ Lino Grundreiniger (если это линолеум), полностью удаляя наслоения. Затем пол несколько раз промыть чистой водой, дать полу высохнуть. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от разделительных веществ. Нанесенные в заводских условиях средства по уходу должны быть удалены (если они удаляются).

### Применение:

- ▶ оба компонента перед работой довести до рекомендованной комнатной температуры
- ▶ компонент А тщательно потрясти, затем добавить компонент В (отвердитель) в пропорции 10:1. Сразу же закрыть канистру и основательно перемешать. Сразу после этого вставить фильтр в канистру с компонентом А.
- ▶ нанести полученную смесь на основание с помощью валика RZ Turbo Protect, с небольшим нажимом
- ▶ наносить способом крест-накрест (под 90°). Избегать образования луж!
- ▶ после времени высыхания ок. 1 часа (при соответствующем расходе в ок. 50 мл/м<sup>2</sup>) грунтовка готова для прохода, или к покрытию такими материалами как RZ Turbo Protect или RZ X-Licht Protect. На полах со швами обязательно следить за полным высыханием материала в открытых швах.

### Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE W3/DD+, водный лак с отвердителем, содержащим изоцианат, содержание растворителя до 15%. Комп. А: без маркировки. Комп.В: содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. Вреден при вдыхании, угроза здоровью при длительном воздействии. Беречь от детей. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна сенсibilизация при вдыхании и кожном контакте. При работе хорошо проветривать помещение, использовать защитный крем для кожи, защитные перчатки для рук, защитные очки. При контакте с кожей сразу же смыть водой с мылом. При контакте с глазами сразу же промыть водой и обратиться к врачу. Учитывать предписания GefStoffV, указания по безопасности на этикетке, информацию по группе продукта и рекомендации Bau-BG для продуктов с Giscode W3/DD+. После затвердевания – с нейтральным запахом, экологически и физиологически безвреден.

### Устранение отходов:

Остатки продукта, по возможности, собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта утилизировать в соответствии с местным законодательством. Емкости с жидким содержимым, и сами жидкие остатки продукты являются особым мусором, емкости с затвердевшим содержимым – строительным мусором. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 13.02.2018

