



SPORT-COLOR 2K

Водоосновная 2-К маркировочная краска для спортивных полов

Сфера применения:

PALLMANN SPORT-COLOR 2 K – 2 K краска на водной основе для маркировки игровых полей, для применения в строительстве спортивных полов по DIN 18032. Покрывающий лак для паркета - PALLMANN PALL-X SPORT 2K.

Примечание:

не годится для окрашивания всей плоскости поверхности. Цвета – в соответствии с палитрой RAL.

Цвета RAL:

Стандартные цвета:
RAL-1018 – цинково-желтый
RAL-2004 – сигнальный оранжевый
RAL-3000 – огненно-красный
RAL-5010 – ярко-голубой
RAL-5012 – светло-голубой
RAL-6025 – цвет папоротника
RAL-9016 – интенсивно-белый
RAL-9017 – интенсивно-черный

Линии краски нельзя шлифовать.

Свойства продукта / преимущества:

2 K краска на водной основе для маркировки игровых полей, с хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам.

- На водной основе
- Надежна в работе
- Быстро сохнет
- С хорошими заполняющими свойствами
- Наносится только валиком
- GISCODE W3/DD+
- Соответствует TRGS 617

Voldoet aan de
VOS
regelgeving

Технические данные:

Вид упаковки:	Пластиковая банка+ фляга
Расфасовка:	1 л + 0,1 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Соотношение замеса:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 10-12 мл/м. пог. при ширине линии 5 см
Температура при работе:	18-25°C
Время открытости гот. смеси:	не менее 2 часов *
Готовность к лакированию:	через ок. 2-3 часа* (не позднее 24 часов)

*при нормальных климатических условиях



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

SPORT-COLOR 2K

Подготовка основания:

Пол должен быть сухим, свободным от пыли, грязи, масла, остатки средств по уходу и воск тщательно удалить.

Порядок работы:

1. По всей лаковой поверхности провести матовую шлифовку зерном 100-120 (шлифмашиной PALLMANN UNO).
2. Разметить игровые поля, разметку с двух сторон обклеить специальной лентой PALLMANN KLEBEBAND FÜR SPORT-COLOR и хорошо притереть резиновым валиком. Неподходящая лентка может привести к повреждениям лаковой поверхности.
3. Емкости с материалом довести до рекомендуемой температуры помещения. Компонент А тщательно перемешать и затем тщательно смешать с компонентом В.
4. Нанести 1-2 слоя PALLMANN SPORT-COLOR 2K с помощью валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE COLOR. Окаймляющие ленты снять сразу после нанесения маркировочной краски (не позднее 6 часов).
5. PALLMANN SPORT-COLOR 2K через 3 часа (максимально – в течение 24 ч) покрыть лаком лаком PALL-X SPORT 2K.
6. Инструменты после работы промыть водой.
7. Инструменты после работы промыть водой.

Данные по расходу:

Расход на слой: ок. 10-12 мл/пог. м при ширине линии 5 см
1 литр хватает на: ок. 83-100 пог/м

Важные указания:

- Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте – не менее 12 месяцев. Беречь от мороза и не подвергать температурам выше 40°C.
- Начатые упаковки плотно не закрывать – угроза разрыва!
- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- Свеженанесенная маркировка должна быть покрыта лаком в течение 24 часов.
- Для сохранения антискользящего эффекта необходим регулярный уход средством PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL. Поверхность вытирать влажной (не мокрой!) тряпкой, избегать нагрузок от стоячей воды.
- При работах на необычных породах древесины обратиться за технической рекомендацией.
- Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18356 «Работы с паркетом» и DIN 18032 часть 2 «Коэффициент трения скольжения (спортивные полы)».

Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE W3/DD+ – водный лак. По TRGS 617 используется как заменитель средств, содержащих большое количество растворителя. При работе использовать защитный крем для кожи; работать в хорошо проветриваемых помещениях.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые емкости, без остатков продукта подлежат переработке. Емкости с жидкими остатками продукта, а также собранные жидкие остатки продукта являются особым мусором, емкости с затвердевшими остатками – строительным мусором.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит и от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

