

UZIN UZ 57 NEW



Дисперсионный клей с сильной адгезией для текстильных напольных покрытий

Сфера применения:

С низкой эмиссией дисперсионный клей, очень хорошо наносится, с большой конечной прочностью. Пригоден почти для всех текстильных покрытий, включая жесткие и сложные для укладки, для внутренних работ.

Пригоден для/на:

- ▶ текстильных покрытий с распространенными подложками, например с синтетическими двойными подложками, с латексно-вспененной подложкой, с двойными подложками на основе, полиэстера, полипропилена, и смешанного волокна, с полипропиленово-флизелиновыми подложками и латексированными подложками
- ▶ тканых, иглопробивных покрытий, покрытий из натуральных волокон с латексированной подложкой или шерстяно-флизелиновой подложкой, в т.ч. жестких покрытий
- ▶ ПВХ/ХВ покрытий с флизелиновой подложкой
- ▶ соответствующих положках UZIN
- ▶ нормальных нагрузок в жилых, производственных и общественных помещениях
- ▶ полов с водным подогревом
- ▶ нагрузки стульями на роликах по DIN EN 12 529, а также для влажной уборки шампунем и чистки аэрозольными экстрактивными веществами по RAL 991A2.



Обеспечивает отсутствие эмиссий и запаха, что важно для экологичности помещений


Имеет экологический знак „Голубой ангел“ для клеев с очень низкой эмиссией по нормативу RAL-UZ 113

Преимущества/свойства материала:

Дисперсионный премиум-клей для текстильных покрытий. Сочетает в себе, как «мокрый» клей, такие качества как легкость нанесения, прочность клеевых нитей и большая конечная прочность с высокими требованиями по охране труда, качеству воздуха в помещении и к окружающей среде. Благодаря исключительным свойствам клеевых нитей и широкому спектру применения обеспечивается быстрая и надежная укладка.



UZIN ÖKOLINE



Составляющие: модифицированный сополимер полиакрилата, смолы и смолистые сложные эфиры растительного происхождения, загустители, смачивающие вещества, пеногасители и консервирующее средство, прочие добавки, минеральные наполнители, вода.

Объединяет в себе как „мокрый“ клей высокую начальную клеящую силу, „клеевые нити“ и высокую конечную прочность с высокими требованиями по охране труда, качеству воздуха в помещении и экологичности. Широкая область применения и удобность в работе обеспечивают быструю и надежную укладку покрытий.

- ▶ Отсутствует запах после укладки покрытия
- ▶ Универсальный, для разного рода текстильных покрытий
- ▶ Легко и быстро намазывается
- ▶ Отчетливая картина клеевых рифов
- ▶ Очень хорошее схватывание
- ▶ Большая начальная и конечная прочность
- ▶ GISCODE D 1/без растворителя
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS/с очень низкой эмиссией PLUS
- ▶ RAL – UZ 113 с очень низкой эмиссией, не нагружает окружающую среду

Технические данные:

Вид упаковки:	Пластмассовое ведро
Расфасовка:	14 кг
Гарант. срок хранения:	12 месяцев
Цвет:	бежево-белый
Расход:	300 – 550 г/м ²
Температура при работе:	не менее 15 °C на полу
Время подсыхания:	5 – 15 минут*
Время укладки:	ок. 20 минут*
Готовность к нагрузке:	через 24 часа*
Окончательная прочность:	через 3 дня*

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, без трещин, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание. Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам и при отступлении сообщить об отклонениях. Основание тщательно очистить пылесосом, затем прогрунтовать и прошпаклевать. В зависимости от основания, типа покрытия и нагрузки выбрать соответствующую грунтовку и нивелирующую массу фирмы UZIN.

Грунтовке и шпаклевке дать основательно просохнуть. Соблюдать инструкции по применению материалов.

Порядок работы:

1. Равномерно нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем (см. данные по расходу) и дать подсохнуть в зависимости от нанесенного количества клея, климатических условий в помещении и впитывающих свойств основания. Наносить только такое количество клея, которое может быть использовано за время укладки покрытия, с хорошей смачиваемостью обратной стороны покрытия.
2. Уложить покрытие, притереть/провальцевать всю поверхность и через 20 – 30 мин. еще раз притереть. Вовремя менять сменные зубцы шпателя.
3. Свежие остатки клея удаляются теплой водой или обычным средством для очистки пятен с ковров.

Данные по расходу:

Подложка	Система зубьев	Расход
Гладкая, слабо структурированная, напр. текстильные покрытия со вспененной подложкой	A 2	300 – 350 г/м ²
Сильно структурированная, напр. текстильные покрытия с SZR	B 1	350 – 450 г/м ²
Грубая, напр. тканые покр.	B 2	500 – 550 г/м ²

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %, на прошпаклеванных основаниях, клеем, доведенным до комнатной температуры

Важные указания:

- ▶ Гарантийный срок хранения в заводской упаковке в умеренно прохладном месте 12 месяцев. **Беречь от мороза.** Начатые банки плотно закрыть и содержимое быстро использовать. Клей перед работой довести до комнатной температуры.

- ▶ Рекомендуемая температура при работе 18 – 25 °C, температура пола – выше 15 °C, относительная влажность воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность сокращают время укладки, схватывания и высыхания.
- ▶ Влажные основания могут привести к повторной эмиссии и возникновению запаха, поэтому рекомендуется работать на хорошо высохших основаниях и следить за полным высыханием шпаклевочных слоев. При повышенной влажности использовать пароизолирующую грунтовку UZIN PE 460.
- ▶ Прямая наклейка на старые на основание с остатками клея может вести к появлению неприятного запаха. Поэтому рекомендуем остатки старого клея удалять, обработать основание запирающей грунтовкой и затем нанести мин. 2 мм нивелирующей массы.
- ▶ Покрытие перед укладкой должно быть без напряжений, акклиматизировано и подходить под эксплуатацию в климатических условиях помещения
- ▶ В случае, если покрытие имеет волны и прочие неровности – при укладке пригружать дополнительным весом
- ▶ Клей UZIN UZ 57 NEW обладает допуском для применения на кораблях, выданным морским сообществом в Гамбурге, модуль B и модуль D. Сертификат- по запросу. Допустимый расход макс. 400 г/м². USCG-Nr. 164.106/EC0736/ 118.105
- ▶ С помощью клея UZIN UZ 57 NEW возможна наклейка текстильных покрытий на стену. Клей наносят меховым валиком на подготовленную стену, сразу же проводят по клею соответствующим зубчатым шпателем и дают подсохнуть. Покрытие приложить и притереть. При необходимости, верхний край покрытия фиксируют контактным клеем.
- ▶ Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями»/Инструкции объединения клеевой промышленности «Оценка и подготовка оснований для наклейки эластичных и текстильных напольных покрытий»/ Инструкцию ТКВ «Оценка и подготовка оснований перед укладкой покрытий и паркета», инструкцию BEB «Оценка и подготовка оснований».

Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE D1 – без растворителя по TGRS 610. При работе желателно проветривать помещение и использовать защитный крем для кожи.

EMICODE EC1 – очень беден на эмиссию. По состоянию науки на сегодняшний день не замечено никаких эмиссий формальдегида, вредных веществ и других летучих органических веществ (VOC). После высыхания – с нейтральным запахом, экологически и физиологически безвреден.

Основная предпосылка для хорошего воздуха в помещении – соблюдение инструкций по укладке напольных покрытий и тщательно просушенные основания, грунтовки и нивелирующие массы.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и использовать далее. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные остатки без остатков продукта годятся для переработки. Емкости с жидкими остатками продукта являются особым мусором, с затвердевшим содержимым – строительным мусором/ собранные, жидкие остатки продукта – особый мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.